



**TAN PR**

Recurtente proteico.

### LABORATÓRIO COMERCIAL

**ASA Indústria Química Ltda.**

Rua Adolfo Otto Koch, 453.

B. Das Rosas

Estância Velha/RS

CEP: 93602-100

Fones: (51) 3561-9736/ (51) 997-265-261 – Sr. Aldo Stella

E-mail: [asachemical@gmail.com](mailto:asachemical@gmail.com)

[aldost2001@gmail.com](mailto:aldost2001@gmail.com)

### CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

<b>Aspecto:</b>	Pó fino
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Odor:</b>	Característico
<b>Solubilidade:</b>	Solúvel
<b>Matéria Ativa:</b>	95 +/- 2,0
<b>pH (10%):</b>	6,0 +/- 0,5
<b>Carga:</b>	Antófero

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**TAN PR** não tem efeito curtente, mas chega a ligar-se estavelmente ao tecido dérmico, e por esta sua característica, aplicado sobre a pele, deixa a flor muito mais fina e de cor clara.

**TAN PR** possui notável poder de enchimento da pele, especialmente nas partes mais esponjosas. Não degrada a intensidade do tingimento e não interfere sobre os tons.

As peles recurtidas com **TAN PR** deixam-se lixar facilmente, permitindo a realização de um nobuck muito agradável ao toque e com pelo compacto. Por isso, pode ser empregado no recurtimento de raspas para camurça.

**TAN PR** pode ser utilizado no recurtimento de artigos hidro-repelentes sem prejudicar a resistência à permeabilidade de água.

Pode-se usar em um intervalo de pH entre 2,5/6,5 sem perigo de precipitação e é compatível tanto com metais quanto com produtos de carga aniônica e catiônica.

### APLICAÇÕES

**TAN PR** pode ser acrescido no banho de recurtimento junto ao cromo ou após neutralização, em percentuais variáveis entre 2% e 4%. Também pode ser usado na fase de engraxe em adição ao banho imediatamente antes dos óleos.

As indicações acima descritas correspondem ao nosso nível atual de conhecimento e experiência. Estas constituem alguns conselhos sem empenho e lhes pedimos adaptá-las às suas particularidades de trabalho.

Unsere Angaben sind unverbindlich; den örtlichen Verhältnissen angepasst und fachrichtig angewendet sind sie zuverlässig.

Les indications ci-dessus n'engagent pas notre responsabilité; elles sont sûres si on les adapte aux conditions locales et si l'application est correctement exécutée.

The foregoing data are given without engagement; they are, however, reliable if applied correctly and adapted to local conditions.